

TUBI “ RABBI SN 16 “ DIAMETRI ESTERNI

Tubi corrugati fognatura in polipropilene (PP)

VANTAGGI

Il tubo corrugato fognatura Rabbiplast “RABBI SN 16” è prodotto al 100% con polipropilene alto modulo cioè con un polimero ad alta resistenza all'urto che non infragilisce alle basse temperature, offre una eccellente inerzia agli agenti chimici e ha un valore di resistenza all'abrasione fra i più elevati rispetto ad altri materiali. E' stato studiato con una particolare conformazione geometrica che gli conferisce un'alta resistenza alla deformazione, è prodotto in classe di rigidità anulare SN 16 kN/m² che gli permette di essere utilizzato in numerose installazioni anche a notevoli profondità. (oltre i 6 metri).

Ha la parete esterna NERA per offrire un'elevata stabilità alla luce e la parete interna **GIALLA** per migliorare la qualità di eventuali ispezioni televisive all'interno della condotta.

E' prodotto in barre da 6,00 per i diametri 200 e 250 e da 6,25 metri dal 315 al 1200, il che consente di realizzare condotte con un numero limitato di giunzioni.

E' collegato con bicchiere o manicotto e guarnizione elastomerica già inserita nella barra in fase di produzione nel tubo con manicotto.

La guarnizione elastomerica è alloggiata all'interno della corrugazione e ciò evita che possa fuoriuscire durante la fase di montaggio del manicotto. La guarnizione elastomerica è studiata con un particolare profilo che non solo impedisce la fuoriuscita del liquido, ma evita che in presenza di falda, l'acqua entri nella tubazione. (di norma la guarnizione viene inserita tra la prima e la seconda corrugazione).

E' un prodotto estremamente versatile, permette di realizzare un'ampia gamma di pezzi speciali e di collegarlo con un qualsiasi altro tipo di tubazione già esistente.

E' estremamente maneggevole per il suo peso contenuto, ciò facilita lo stoccaggio, movimentazione, la posa in opera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Costruzione:

tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato RABBI DN/OD 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200 mm

2. Costituzione:

mescola di polipropilene neutro alto modulo con % di masterbatch colorante additivato con antiossidanti per una migliore stabilità termica.

3. Colore:

nero parete esterna, **GIALLA** parete interna

4. Impiego:

fognature interrate non in pressione

5. Limiti d'impiego:

(- 50 1+ 60)°C Propagante la fiamma

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidamosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624

6. Rigidità circonferenziale

> 16 kN/m² con deformazione del diametro interno pari al 3%.

7. Flessibilità

nessuna delaminazione delle pareti, fessurazioni o cambi di curvatura dopo deformazione del diametro esterno pari al 30%.

8. Prova d'urto a 0°C

nessuna fessurazione, delaminazione o incrinatura dopo sgancio percussore da un'altezza di 2 m con masse variabili in funzione del diametro del tubo

9. Prova tenuta idraulica

nessuna perdita in 15 minuti sia in pressione (a 0,05 e 0,5 bar) sia in depressione (- 0,3 bar) con deformazione diametrale del tubo e del manicotto di giunzione / bicchiere e con deformazione angolare del tubo (disassamento), grazie al sistema di tenuta con guarnizione elastomerica. Angolo di progettazione: 1°

10. Imballo:

barre da 6 metri. Tolleranza sulla lunghezza 1 %.

11. Accessori:

manicotti di giunzione in polietilene alta densità, guarnizioni elastomeriche e pezzi speciali (curve, braghe, etc.).

12. Installazione:

interrata,

Gamma di produzione

Diametro esterno (mm)	200	250	315	400	500	630	800	1000	1200	
Diametro interno (mm)	176	216	271	343	427	535	678	851	1030	
N° barre da 6 metri in un bancale	30	20	12	10	5	Sfusi				
Metri per autotreno	1440	960	600	500	250	237.5	137.5	75	50	

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidamosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624

Voce di capitolato

Tubo strutturato in polipropilene ad alto modulo coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore **GIALLO** e corrugata esternamente di colore **nero** per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al UNI EN 13476-3 tipo B, certificato Rina/B.V./ IIP con classe di rigidità pari a SN 16 kN/m², in barre da 6 m per il DN 200 e 250 e da 6,25 m dal 315 al 1200, con giunzione mediante manicotto / bicchiere e guarnizione a labbro in EPDM .

1. Diametro nominale esterno DE ...
diametro interno minimo Di
(≥ al minimo definito dalla norma di riferimento).
2. Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969.
3. Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3.
4. Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo la norma EN 1277.
5. Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2.
6. Marcatura secondo norma, contenente: nome commerciale, marchio Rina/B.V./IIP e riferimento normativo, diametro nominale (DN/OD), classe di rigidità, materiale, tipo di profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno, ora/minuti di produzione.

Tabella delle portate

Calcolo eseguito con il metodo di GAUCKLER-STRICKER. Parametro di scabrezza assunto dall'ASTM e consigliato per canalizzazioni normali.

Le velocità consigliate sono:

- da 0,5 a 4 m/s per acque nere
- da 0,5 a 7 m/s per acque pluviali.

DN mm	DI mm	Pendenza 2‰		Pendenza 5‰		Pendenza 1%		Pendenza 5%	
		Q (l/s)	V (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)
200	176	11,66	0,49	18,43	0,77	26,06	1,09	58,28	2,44
250	216	20,13	0,56	31,82	0,88	45,00	1,25	100,63	2,80
315	271	36,85	0,65	58,27	1,03	82,40	1,46	184,26	3,26
400	343	69,07	0,76	109,22	1,20	154,46	1,70	345,37	3,81
500	427	123,88	0,88	195,87	1,39	277,01	1,97	619,41	4,41
630	535	226,02	1,02	357,37	1,62	505,39	2,29	1130,09	5,12
800	678	425,09	1,20	672,12	1,90	950,53	2,68	2125,44	6,00
1000	851	779,25	1,40	1232,11	2,21	1742,47	3,12	3896,27	6,98
1200	1030	1296,48	1,59	2049,92	2,51	2899,02	3,55	6482,41	7,93

Responsabile Assicurazione Qualità Riccardo Raggi

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidamosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624